

Laboratorium Chemicznych Analiz Instrumentalnych

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, tel. 42 307-09-01

Laboratorium:

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15; tel. 42 61-63-128 (121), fax 42 61-63-131

e-mail: agnieszka.lisiak-kucinska@lit.lukasiewicz.gov.pl,

gabriela.palucka@lit.lukasiewicz.gov.pl

Łódź, dnia 31.08.2023

L-434/2023

ŚWIADECTWO Z BADAŃ nr BL-AI 415/739/2023/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy ^{x)}:

2. Przedmiot badań ^{x)}: próbka – tkanina artykuł 231 – 100 % poliester, wykończenie PU, kolor grafitowy

3. Data otrzymania próbki do badań: 21.07.2023

4. Data przeprowadzenia badań: 18.08 - 31.08.2023

5. Pobieranie próbki: próba o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, dostarczona przez zleceniodawcę

WYNIKI BADAŃ

Badana cecha	Wynik badania [stopień]	Dokument odniesienia	Warunki badania
Odporność wybarwień: - sztuczna pogoda ¹⁾	a/ 7	PN-EN ISO 105-B04:1999 Metoda 2	- urządzenie: Xenotest Alpha + - długość fali: 380-750 nm - lampa ksenonowa - zraszanie: 1 min, suszenie: 29 min - nie zastosowano obrotu próbek

¹⁾ Wskaźnik odporności wybarwień wg niebieskiej skali wzorców wełnianych, w której wskaźnik „8” oznacza brak zmiany barwy, a wskaźnik „1” zmianę bardzo dużą.

a/ zmiana barwy danej próbki

Uwagi:

1. Wyniki dotyczą wyłącznie badanej próbki.
2. W przypadku powielania świadectwa z badań fragmentarycznie, musi być wyrażona pisemna zgoda Kierownika Laboratorium.
3. ^{x)} Dane dostarczone przez klienta.
4. Łączna liczba stron świadectwa z badań: 1.

Badanie/a wykonał/ła:
dr Marta Łatwińska

Autoryzował/ła:

**LABORATORIUM CHEMICZNYCH
ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
LIDER OBSZARU/KIEROWNIK**

mgr inż. Agnieszka Liśiak-Kucińska

Liczba egzemplarzy świadectwa z badań: 3

Świadectwo z badań otrzymują:

- Zleceniodawca - 2 egz.

- Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny – BL-AI - 1 egz.

- KONIEC -